



GRAVI-GARD – ANTIGRAVILLA EN AEROSOL

Descripción	<p>GRAVIGARD hecho de caucho, es un revestimiento duradero diseñado para reproducir el acabado antigravilla original del fabricante. GRAVIGARD protege contra gravilla, sal, humedad y óxido.</p> <p>También ayuda a amortiguar el sonido y vibraciones y es, por lo tanto, para aplicar en paneles y dentro de compartimentos del motor. La pasta de protección cubrirá marcas de soldadura y costuras, a menudo en una sola aplicación.</p>
Seguridad	<p>PARA USO PROFESIONAL SOLAMENTE: Leer las instrucciones antes de usar.</p> <p>IMPORTANTE: Este producto contiene materiales peligrosos y por lo tanto se necesita llevar siempre equipamiento de protección adecuado. Por favor lea atentamente la etiqueta y consulte la hoja de seguridad para el manejo del producto y la información de seguridad y protección. Las cuales están disponibles a través del distribuidor local o en la página Internet de U-POL.: WWW.U-POL.COM. U-POL no es responsable de cualquier reclamación donde el consumidor no lleve puesto el equipamiento profesional de protección recomendado y obligatorio.</p>
Preparación de la Superficie e Instrucciones de uso	<p>GRAVIGARD se puede usar en las siguientes superficies:</p> <ul style="list-style-type: none">• En metal desnudo convenientemente preparado. Para revestimiento de aluminio, se recomienda un aparejo de enclaje. Usar lija P180. Volver a limpiar y a secar.• Superficies originales de pintura (con la excepción de acrílicos termoplásticos): limpiar y desengrasar la superficie oxidada minuciosamente con un alcohol apropiado o diluyente. Lijar en húmedo con lija P400. Volver a limpiar y a secar.
Aplicación	<p>Agitar la lata antes de usar. Dejar aproximadamente unos 15 min. al disolvente para estabilizarse y que forme un grueso revestimiento.</p>
Espesor	<p>Una capa de GRAVIGARD dará una cimentación de unas 35 micras. Rociar con GRAVIGARD a una distancia de 20-30 cm del panel que se está recubriendo. Variando la distancia de la lata desde el panel que se está recubriendo dará un efecto más alisado o más rugoso.</p>
Tiempo de Secado	<p>Aproximadamente 2 horas a temperatura normal de tienda o 30 min. a baja cocción (80°C). El tiempo de secado depende del grueso de la película, de la humedad y de la temperatura.</p>
Repintado	<p>GRAVIGARD puede ser repintado con la mayoría de los sistemas de pintura. Con dos paquetes de pintura acrílica se puede repintar húmedo sobre húmedo. Para un óptimo brillo y durabilidad, se recomienda el uso de un aparejo o imprimación.</p>
Códigos	<p>GRAVA/B - Aerosol 500ml negro. GRAVA/G - Aerosol 500 ml gris.</p>
Información C.O.V.	<p>El límite de la Unión Europea para este producto (categoría de producto: IIBd) en formato listo para usar es 840g/litro. El contenido de este producto listo para usar de VOC es de 600g/litro.</p>