

DEFINICIÓN

MERVI UHS EXPRESS es un barniz acrílico 2k de secado muy rápido y alto brillo. Es ideal en pequeñas reparaciones o en aplicaciones parciales y de muy fácil aplicación debido a su baja viscosidad incluso a presiones bajas, evitando un exceso de pulverización. Una vez aplicado, el secado fuera polvo y el curado al aire son muy rápidos. Por sus características este producto es además fácil y rápido de pulir.


CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

Naturaleza:	Acrílico 2K		
Color:	Incoloro		
Peso específico:	0,9 kg/l a 20°C		
Viscosidad CF/4:	13" a 20°C		
Espesor film seco:	50-56 micras	2 capas	
Rendimiento:	9-10 m ² /l		
Residuo seco:	45 %	MERVI UHS EXPRESS	
VOC:	550 g/l	Aplicación (100:50 vol)	2004/42/EC - IIB (e)(840)(550)

PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS

MERVI CATALIZADOR STÁNDAR UNICO


Tª (°C)	Catalizador
< 18	STAND UNICO
18 - 25	STAND UNICO
> 25	STAND UNICO



PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE O SOPORTE

Aplicar el **BARNIZ MERVI UHS EXPRESS** sobre la base bicapa una vez transcurrido el tiempo de evaporación recomendado por el fabricante.


PROPORCIÓN MEZCLA

MERVI UHS EXPRESS			
			20°C
STAND UNICO	100:50	2 : 1	15" F/4
			1.5 h

MÉTODO DE APLICACIÓN

					
	mm	bar	cm		
	1,2-1,3	2-2.5	15 - 20		
	1,4-1,5	2.5-3	15 - 20	2 Ó 3	3-5'
	1,2-1,3	2-2.5	10		

SECADO

20° C						60° C	
							
STAND UNICO	15'	45'	1h 45'	3 h	3 h	STAND UNICO	5-10^

OBSERVACIONES

La humedad altera los componentes del barniz y por lo tanto el equipo de aplicación debe estar absolutamente seco.

Cerrar inmediatamente el envase de catalizador después de su utilización.

En condiciones de humedad relativa superior al 70% y/o temperaturas inferiores a +10°C se recomienda secado a 60°C.

LIMPIEZA DEL EQUIPO

Limpiar con disolvente de limpieza antes del endurecimiento del producto.

SEGURIDAD

Consultar la etiqueta del producto. Para más información consultar la ficha de seguridad. Respetar las directivas de seguridad e higiene en el trabajo así como las de eliminación de residuos.

ALMACENAJE

Mantener en lugar fresco y ventilado evitando la exposición directa a la luz solar. Conservar entre +5°C y +30°C.

GARANTÍA

Un año en embalaje original no abierto.

Para cualquier información técnica consulte con nuestro Servicio de Atención al Cliente o nuestro Departamento Técnico. MERVIAUTO declina cualquier responsabilidad debido a un uso incorrecto del producto.