

DEFINICIÓN

Mervi UHS Premium es un barniz de alto contenido en sólidos y de gran facilidad de aplicación. Es posible dar grosor gradualmente ofreciendo como resultado aplicaciones muy uniformes sobretodo en vertical. Su alto contenido en sólidos y alta viscosidad le proporcionan un excelente poder de cubrición y un menor riesgo de descuelgue. El acabado que obtenemos presenta un excelente brillo, nivelación, durabilidad y dureza.

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

Naturaleza:	Acrílico 2K
Color:	Incoloro
Peso específico:	1,0 kg/l a 20°C
Viscosidad CF/4:	19" a 20°C
Esesor film seco:	50-60 micras (2 capas)
Rendimiento:	9 m ² /l
Residuo seco:	65 %
	62 % Aplicación (100:50 vol) 2004/42/EC – IIB (d)(420)(405)
	59 % Aplicación (100:50:5 vol) 2004/42/EC–IIB (d)(420)(410)
VOC:	410g/l

PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS

Catalizador Rapido
 Catalizador Stándar
 Catalizador Lento

Diluyente Stándar
 Diluyente Lento

			
<i>Tª (°C)</i>	<i>Catalizador</i>	<i>Catalizador</i>	<i>Disolvente Opcional</i>
< 18	RAPIDO	RAPIDO	5%
18 - 25	STÁNDAR	ESTÁNDAR -LENTO	5%
> 25	STANDAR	LENTO	5%

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE O SOPORTE

Aplicar el **Barniz Mervi UHS Premium** sobre la base bicapa una vez transcurrido el tiempo de evaporación recomendado por el fabricante.

PROPORCIÓN MEZCLA

MERVI UHS					20°C	
					3 h	3 h
RAPIDO	100:50:0-5 volumen	2 : 1	19" F/4	3 h	3 h	
STANDARD					3 h	
LENTO					3 h	

MÉTODO DE APLICACIÓN

	mm	bar	cm		
	1,2-1,3	2-2,5	15-20	2	5'-10'
	1,3-1,4	3	15-20		
HVLP	1,2-1,3	2-2.5	10		

SECADO

20º C						60º C*		IR - OC		
									FLASH OFF	FULL BAKE
RAPIDO	35'	3h	5h	5h	24h	RAPIDO	20'	CLAROS	5'	10'
STANDARD	40'	3h	5h	6h	24h	STANDARD	30'	OSCUROS	4'	8'
LENTO	45'	4h	6h	7h	24h	LENTO	30'	METALIZADOS	5'	10'

OBSERVACIONES

La humedad altera los componentes del barniz y por lo tanto el equipo de aplicación debe estar absolutamente seco.
Cerrar inmediatamente el envase de catalizador después de su utilización.
En condiciones de humedad relativa superior al 70% y/o temperaturas inferiores a +10°C se recomienda secado a 60°C.

LIMPIEZA DEL EQUIPO

Limpiar con disolvente de limpieza antes del endurecimiento del producto.

SEGURIDAD

Consultar la etiqueta del producto. Para más información consultar la ficha de seguridad. Respetar las directivas de seguridad e higiene en el trabajo así como las de eliminación de residuos.

ALMACENAJE

Mantener en lugar fresco y ventilado evitando la exposición directa a la luz solar. Conservar entre +5°C y +30°C.

GARANTÍA

En embalaje original no abierto, un año desde la fecha de fabricación.

Para cualquier información técnica consulte con nuestro Servicio de Atención al Cliente o nuestro Departamento Técnico.
MERVIAUTO declina cualquier responsabilidad debido a un uso incorrecto del producto.