



S2005EV – ACELERANTE BARNICES EV

Características & Beneficios	ACELERADOR BARNICES SYSTEM 20 EV es un aditivo líquido el cual se usa en pequeñas cantidades con barnices UHS 2K Se debe usar solamente con U-POL 2K UHS EV 2007 VOC barnices conformes (S2081EV, S2083EV, S2086EV). Acelera el proceso de curado de 2K EV barnices, reduciendo significativamente el tiempo de secado. Aumenta la productividad y ahorro de energía en el taller. Reduce el tiempo de secado entre 30-50% dependiendo del tipo de barniz que se mezcla.
Seguridad	<u>PARA USO PROFESIONAL SOLAMENTE.</u> Leer las instrucciones completamente antes de usar. IMPORTANTE: Este producto contiene materiales peligrosos y es preciso el uso de equipo de protección. Por favor referirse a la etiqueta y consultar la hoja de seguridad para el manejo y protección personal. Estas están disponibles en tu proveedor local o en la página web U-POL WWW.U-POL.COM. U-POL se exime de cualquier responsabilidad cuando el usuario no lleve el equipo de protección adecuado.
Instrucciones de Uso	Abrir una lata de 2K UHS EV barniz conforme y añadir SYSTEM 20 EV ACELERADOR BARNIZ como sigue:- 1. Añadir 1 depósito completo (25ml) de acelerante por cada litro de barniz (2.5% por ratio de volumen, ej. Por cada 5 litros de barniz añadir 5 depósitos, 125ml en total) * 2. Tapar la lata de Nuevo y agitar minuciosamente para mezclar bien el barniz con el ACELERANTE SYSTEM 20 EV ACCELERATOR juntos en la lata. 3. Marcar la lata para asegurarse que no se añade el acelerante una segunda vez al abarniz. Usar máximo 1 depósito (25ml) por cada litro de barniz. 4. Dejar asentarse por 10 minutos (asegurarse que todas las burbujas desaparecen). 5. Medir el barniz acelerado requerido para el trabajo, añadir endurecedor, mezcla y rociar como normal.
V.O.C. información	El límite EU para este producto (categoría de producto: IIB(d) en formato para usarse es 420g/litro. El contenido VOC de este producto listo para usar es 420g/litro.

AVISOS IMPORTANTES (*):

1. Añadir SYSTEM 20 EV ACELERANTE BARNICES a barniz solamente, nunca al endurecedor.
2. EV ACELERANTE BARNICES está diseñado para usarse con Barnices Conformes a SYSTEM 20 U-POL UHS EV SOLO y nunca debiera ser mezclado con otros barnices de otros fabricantes.
3. El volumen de ratio de mezcla no debiera de exceder 2.5%.
4. Asegurarse que el ACELERANTE EV de barnices mezclado con el barniz UHS se ha mezclado y se ha asentado perfectamente antes de añadir el endurecedor.

CODIGO DE PRODUCTO

CODIGO PRODUCTO	DESCRIPCION PRODUCTO	UNIDADES CAJA
S2005EV/M	ACELERANTE BARNIZ EV 500ml (bote)	6

U-POL, 1 TOTTERIDGE LANE, WHETSTONE, LONDON, N20 0EY, UK
T: +44 (0)20 8492 5930; F: +44(0)20 8150 5605; E: sales@u-pol.com
WWW.U-POL.COM