



U-POL D – MASILLA DE POLIESTER METALICA

Descripción	U-POL D es una masilla rellena con aluminio dando un acabado de superficie ultra fino. Se usa para el relleno de agujeros e imperfecciones en superficies tales como acero y fibra de vidrio. Ha sido formulado para el uso profesional. Su composición de aluminio permite una fácil aplicación y combina unas excelentes propiedades de lijado y un fino acabado de superficie antes de pintar.
Seguridad	PARA USO PROFESIONAL SOLAMENTE: Leer las instrucciones antes de usar. IMPORTANTE: Este producto contiene materiales peligrosos y por lo tanto se necesita llevar siempre equipamiento de protección adecuado. Por favor lea atentamente la etiqueta y consulte la hoja de seguridad para el manejo del producto y la información de seguridad y protección. Las cuales están disponibles a través del distribuidor local o en la página Internet de U-POL.: WWW.U-POL.COM . U-POL no es responsable de cualquier reclamación donde el consumidor no lleve puesto el equipamiento profesional de protección recomendado y obligatorio.
Preparación de la Superficie e Instrucciones de uso	La masilla U-POL D se puede usar en las siguientes superficies: <ul style="list-style-type: none">• Acero: desengrasar y lijar con lija P40.• Aluminio: desengrasar y lijar con lija P80.• Superficies originales de pintura: desengrasar y lijar en metal desnudo con lija de gravilla P180.
Ratio de la mezcla	100% de U-POL D por 2% de endurecedor para masilla. El porcentaje del endurecedor puede cambiar para controlar el tiempo de secado.
Herramientas	Tablero de mezclas, cuchillo de relleno, espátula de plástico o goma.
Duración de la mezcla	Cura rápida, no encoge una vez mezclado. 4-5 min. a 20° con 2% de endurecedor.
Tiempo de secado	Se puede lijar después de 20 min. a 20°C.
Aplicación	Es una masilla suave y cremosa que no se aflojará ni en superficies verticales.
Lijado	Comenzar lijando con lija P80 usando graduaciones más finas para acabar (P180 y luego P400). Para equipo de lijado rotativo, se recomienda un plato duro. El lijado manual se puede hacer húmedo o seco.
Repintado	La masilla de poliéster U-POL D puede ser recubierta con la mayoría de los sistemas de pintura.
Códigos	UPOLD/2 - Lata 1.1L. DIS/D - Dispensador 1.3L.
Información C.O.V.	El limite de la Unión Europea para este producto (categoría de producto: IIBd) en formato listo para usar es 250g/litro. El contenido de este producto listo para usar de VOC es de 100g/litro.